

**CARATTERISTICHE  
TECNICHE  
TECHNICAL  
CHARACTERISTICS  
CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES  
TECHNISCHE  
EIGENSCHAFTEN**

Visibilità delle impronte - Tread mark visibility - Visibilité des empreintes - Sichtbarkeit von Fußspuren



**A**

METODO COTTO D'ESTE-COTTO D'ESTE METHOD-MÉTHODE COTTO D'ESTE - COTTO D'ESTE VERFAHREN

Facilità di pulizia - Cleaning easiness - Facilité d'élimination de la tache - Reinigungsaufwand



**1**

METODO COTTO D'ESTE-COTTO D'ESTE METHOD-MÉTHODE COTTO D'ESTE - COTTO D'ESTE VERFAHREN

Resistenza all'attacco chimico - Resistance to chemical etching - Résistance à l'attaque chimique - Beständigkeit gegen Chemikalien



**ULA-UHA**

ISO 10545-13

Resistenza alle macchie - Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit



**CLASSE 5**

ISO 10545-14

Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Résistance à l'abrasion profonde - Widerstand gegen Tiefenabrieb



**≤ 145 mm<sup>3</sup>**

ISO 10545-6

Assorbimento d'acqua - Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahmefähigkeit



**0,1%**

ISO 10545-3

Resistenza al gelo - Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit



**Ingelivo - Frost proof - Non gélifs - Frostsicher**

ISO 10545-12

Stonaligazione - Deshading - Dénuancement - Enttonalisierung



**V0**

ANSI 137.1

Combinazioni grafiche - Graphic patterns - Nombre Graphismes - Anzahl der verschiedenen Grafiken



**Tinta unita - Solid colour - Couleur unie - Einfarbig**

**CICLO  
PRODUTTIVO  
PRODUCTION  
PROCESS  
PROCESSUS DE  
PRODUCTION  
HERSTELLUNGSVER-  
FAHREN**

Materie prime - Raw materials - Matières premières - Rohstoffe

Argille colorate, feldspati selezionati, macinati a granulometria finissima.  
Coloured clays, selected feldspars, ground with super-fine grain size distribution.  
Argiles colorées, feldspaths sélectionnés, broyés jusqu'à obtenir une granulométrie très fine.  
Farbige Tone, ausgewählte, auf feinste Korngröße gemahlene Feldspate.

Pressatura - Pressing - Compression - Pressungen

15000 TON.  
15000 TON.  
15000 TON.  
15000 TON.

Applicazioni - Applications - Applications - Anwendungen

Sali solubili colorati.  
Soluble, coloured salts.  
Sels colorés et solubles.  
Lösbare farbige Salzen.

Cottura - Firing - Cuisson - Brand-verfahren

40 minuti, 1230°C.  
40 minutes, 1230°C.  
40 minutes, 1230°C.  
40 Minuten, 1230°C.

Finiture - Finishing - Finitions - Oberfläche

Taglio rettificato, leggera bisellatura.  
Ground cut, light chamfering.  
Coupe rectifiée, léger biseautage.  
Polierter Zuschnitt, leichte Abfasung.

**GARANZIE  
GUARANTEES  
GARANTIES  
GARANTIE**



Residenziale e pubblico  
Residential and public  
Résidentiel et public  
Wohnbereich und öffentlich